



INDASBEST

AISLANTES TERMICOS - TECNICOS-TEXTILES
 MANTAS-PLACAS - CARTONES AISLANTES

EMPAQUETADURA SINTETICA LUBRICADA Y TEFLONADA

SLT

CARACTERISTICAS

La empaquetadura SLT está fabricada a partir de fibras acrílicas de alta tenacidad, impregnadas individualmente con una dispersión de PTFE (teflón) y un lubricante inerte. Su trenzado multidireccional garantiza una estructura densa, flexible y de gran estabilidad dimensional.

PROPIEDADES DESTACADAS

- **Tratamiento anti-fricción:** El impregnado de PTFE reduce drásticamente el gaste del eje y el consumo de energía.
- **Excelente sellado:** Su gran flexibilidad permite que se asiente rápidamente en el prensaestopas, incluso con cierto desgaste.
- **Cuidado del equipo:** A diferencia de las fibras de vidrio o aramidas puras, la fibra sintética SLT es suave y no abrasiva con los vástagos.
- **Lubricación Permanente:** El lubricante de rodaje evita el sobrecalentamiento durante el arranque inicial.



PRESENTACION

Sección: Cuadrada

Medidas: Desde 6mm a 50mm

Consulte por medidas especiales.

Venta: Rollo cerrado, por Kilogramo.

APLICACIONES Y USOS

- **Servicios Hidráulicos:** Bombas centrífugas de agua fría y caliente, efluente y agua de mar.
- **Industria Papelera y Química:** Maneja de soluciones salinas, ácidos y álcalis débiles.
- **Sectores:** Alimenticio (en procesos que no requieran certificación directa) Minero y Naval.

DATOS TECNICOS

Temperatura	Pbar	Vm/s	pH
+ 230 °C	Presión Máxima Bombas Centrífugas: 20 bar Bombas Reciprocantes: 60 bar Válvulas: 100 bar	12 m/s	2 - 12